

## Information sur le produit 004 CH AMIRAN® - Verre antireflet - Consignes de nettoyage

### Nettoyage

Afin de conserver l'aspect attractif de vos vitrages AMIRAN®, ceux-ci doivent être nettoyés régulièrement comme tous les vitrages traditionnels. La fréquence de nettoyage dépend du site d'implantation ainsi que du degré d'encrassement.

### Mesures de nettoyage appropriées

Les souillures normales s'éliminent au moyen des procédés humides traditionnels à l'eau, à l'aide d'une éponge, d'un chiffon et d'une raclette ou d'une peau de chamois. À cet effet, il convient de n'ajouter à l'eau que des détergents neutres (cf. tableau), sans additifs abrasifs.

Les taches tenaces (par ex. résidus de peinture ou de colle, taches de goudrons, etc.) doivent être éliminées à l'aide de solvants appropriés (cf. tableau). À cet égard, il convient de veiller à ce que les matériaux d'étanchéité du vitrage ne soient pas attaqués.

### Mesures de nettoyage inappropriées

Toutes les solutions de lavage contenant des détergents fortement alcalins ou acides, notamment de l'acide fluorhydrique ou des détergents fluorés sont inappropriées. Elles attaquent les surfaces antireflets des verres et provoquent des dommages corrosifs irréparables. Les produits de nettoyage agressifs (p. ex. produits abrasifs, paille de fer, lames ou autres produits abrasifs, etc.) ne doivent pas non plus être utilisés.

### Autocollants

Il est recommandé de ne pas coller d'autocollants ou de films décoratifs sur AMIRAN®, étant donné que leur enlèvement ultérieur pourrait endommager les couches. L'espace intérieur bien agencé de votre boutique est une publicité qui se suffit à elle seule: „n'altérez pas la transparence avec de grands autocollants“.

### Identification

En cas de risque que les passants «passent à travers la vitre», il convient de signaler la vitre AMIRAN®. Cela peut par exemple être réalisé à l'aide de logos d'entreprises suspendus directement derrière la vitre.

### Pendant le montage

Avant et pendant le montage, il convient de s'assurer que les surfaces vitrées comportant un revêtement ne subissent aucun dommage mécanique. Lors de la réalisation de l'étanchéité, par ex. à l'aide de silicone, il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas de traces de produit à la surface de la vitre. Enlever immédiatement tout résidu éventuel!

## Information sur le produit 004 CH AMIRAN® - Verre antireflet - Consignes de nettoyage

<b>Pour le nettoyage d' AMIRAN® sont indiqués:</b>	
<b>des outils auxiliaires propres:</b>	p.ex. chiffons peaux de chamois éponges raclettes Avec beaucoup d'eau
<b>Détergents neutres:</b>	p.ex. Pril Ajax Glasrein Sidolin Nettoyant pour vitres Alcool
<b>Pour les taches tenaces:</b>	
<b>Solvants:</b>	p.ex. alcool Acétone Dilutif Nitro Éther de pétrole

<b>Ne pas utiliser pour le nettoyage d' AMIRAN®:</b>	
Détergents fortement alcalins Acides: Détergents fluorés	p.ex. acide fluorhydrique
<b>Détergents agressifs:</b>	p.ex. abrasifs et détergents contenant des abrasifs: Paille de fer Éponges abrasives Lames Matériaux tissés comportant des filaments métalliques

**Lorsque les mesures de nettoyage préconisées ne suffisent pas à rendre le vitrage propre, il convient de contacter le fournisseur ou le fabricant du verre. Le fournisseur décline toute garantie ou responsabilité en cas de non-respect des consignes de nettoyage.**

Source: Schott AG

Edition: août 2019